



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 50
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara:02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 24/10/2022

SCHEDA TECNICA

FOTO PRODOTTO

LINEE



US20249 FERRAN
OB FO SR
CALZATURA TIPO "A"
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg -

DESCRIZIONE

Calzatura con TOMAIA in U-KNIT elasticizzato, rivestita con fodera traspirante.
SOLETTA U-Power MEMORY FOAM
SUOLA in EVA + gomma nera **NORMATIVA EN 20347:2022**
Classe di protezione OB SR FO E

Grazie alle sue proprietà di morbidezza e flessibilità, l'EVA offre un'ottima ammortizzazione e un elevato indice di assorbimento degli impatti e delle vibrazioni. Inoltre, la sua resistenza all'abrasione, all'usura e alla deformazione lo rende adatto anche per un uso quotidiano.

SPECIFICHE TECNICHE

PUNTALE "AirToe Composite"

Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm

≥ 14

Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm

≥ 14

SOLETTA "Save & Flex PLUS"

Resistenza alla perforazione N

≥ 1100

CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'

< 10⁹ Ohm

Assorbimento Acqua dopo 60'

≤ 30%

Acqua trasmessa dopo 60'

≤ 0.2 gr

Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm² h)

≥ 0.8

Coefficiente di permeabilità mg/cm²

≥ 15

FODERA DELLA MASCHERINA

Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm² h)

≥ 2

Coefficiente di permeabilità mg/cm²

≥ 20

Resistenza all'abrasione cicli SECCO

25600 cicli

Resistenza all'abrasione cicli UMIDO

12800 cicli

SOTTOPIEDE

Resistenza all'abrasione

≥ 400 cicli

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm³

≤ 150

Resistenza alle flessioni mm

≤ 4

Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm

≥ 3

Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)

≤ 12

Assorbimento di energia del tacco J

≥ 20

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)

≥ 0.31

Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco indietro 7°)

≥ 0.36

SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)

≥ 0.19

SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco indietro 7°)

≥ 0.22

NORMA EN ISO

20347:2022

VALORE

OTTENUTO

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

34,4

290,5

Nessun foro

Nessun foro

Nessun danneggiamento

139

1,8

4,2

7,9

28

0.42

0.41

0.31

0.25